

Prüfung von Primus® Satin Seidenfinish LE

Kurzfassung des Untersuchungsberichtes vom 06.09.2009

Auftraggeber : Otto Bollmann GmbH & Co.KG
Sophienstr. 49-53
41065 Mönchengladbach

Auftrag : Wie beständig sind
>> **Primus® Satin Seidenfinish LE** <<
Beschichtungen gegenüber Desinfektionsmitteln, die in Kliniken
und Arztpraxen zur Flächendesinfektion eingesetzt werden ?

Prüfergebnis : Bei den geprüften 10 Desinfektionsmitteln ergaben sich keine Farb-
veränderungen, Blasen- oder Rissbildungen sowie Haftungsverluste auf
den mit lösemittelhaltigem Tiefgrund grundierten Gipskartonplatten.

Bei den geprüften gebrauchsfertigen, alkoholhaltigen Desinfektions-
mittel-Lösungen sind nach der Trocknung ebenfalls keinerlei
Beeinträchtigungen der Beschichtungsfilme zu erkennen.

Die Prüfung erfolgte nach DIN EN ISO 2812-3 von 2007

Köln, den 06. September 2009

