



Primus® Rissgrund 123 LF



Produktbeschreibung

Eigenschaften:

Lösemittelfreie Spezialgrundierung für innen und außen. Wirkt egalisierend, schlämmt Haar-, Netz- und Schwundrisse zu. Hohes Haftvermögen durch Verkieselung auf mineralischen Untergründen. Auch Haftvermittler und Kontaktgrund auf glatten und nicht mineralischen Untergründen. Hoch wasserdampf- und CO₂-durchlässig.

Einsatzgebiete:

Zur Egalisierung und Rissverschlämmung glatter und alter Untergründe. Haftvermittlernder Kompensationsanstrich auf allen Dispersionsanstrichen und Kunstharzputzen, die mit matten, diffusionsoffenen Primus® Innen-Dispersionsfarben, Silan-Siliconharzfarben oder Silicata Dispersions-Silikatfarben überarbeitet werden sollen. *Wichtig:* Darf nicht mit Primus® Acryl-Fassadenfarbe, Primus® Stukkalith Fassadenfarbe, Primus® Supereplastik, Primus® Silan Elastik Fassadenfarbe überarbeitet werden. Grundbeschichtung für dekorative Lasurtechniken (z.B. mit Primus® Deco-Lasur), falls eine feine Struktur erwünscht ist.

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01:

Polystyrolacrylat-Dispersion, Kaliwasserglas, Titan-dioxid, Silikate, Calciumcarbonate, Additive, Konservierungsmittel, Wasser.

Bitte beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüf-

tung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. EUH-208: Enthält ein Gemisch aus 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on/2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Dichte: ca. 1,54 g/cm³

Klassifizierung nach EU Decopaint Richtlinie:

EU Grenzwert für den VOC Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l VOC und erfüllt damit die Normen für 2010.

GISCODE: BSW40

Produkt-Code Farben und Lacke: M-SK01

Gebindegröße:

7 kg / 20 kg Kunststoffeimer

Verarbeitungshinweise

Untergrund

muss trocken, sauber und tragfähig sein. VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten.

Vorarbeiten:

Untergrund von Schmutz, losen Farbresten etc. reinigen. Lose Putzstellen entfernen und bearbeiten. Beiputzstellen wenn notwendig fluatieren.

Wichtig:

Stark alkalisch. Augen und Haut vor Farbspritzern schützen. Spritzer sofort mit klarem, sauberem Wasser auswaschen. Alle alkaliempfindlichen Untergründe wie Glas, Keramik und Buntmetalle sind vor Farbspritzern zu schützen, da sich Verunreinigungen nicht mehr entfernen lassen.

Auftragsverfahren:

Streichen, rollen.



bollmann
... Malerbedarf rundum!

Technische Information Nr. 980 (10/17)

Verarbeitungshinweise:

Unverdünnt auftragen.

Verdünnung:

Falls erforderlich mit Primus® Silicata Fixativ, nicht mit Wasser.

Materialverbrauch: ca. 200-300 g/m²

Ergiebigkeit: ca. 3-5 m²/kg

je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Genaue Werte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Trockenzeit:

Bei 20°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 4 Std. oberflächentrocken. Überstreichbar nach ca. 12 Std.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Anbruchgebilde gut verschließen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Flüssige Materialreste können nach EU-Abfallschlüssel Nr. 080112 entsorgt werden.

Diese Technische Information wurde nach neuestem Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Technische Information verliert bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie jeweils auf unserer Homepage im Internet. Bitte beachten Sie auch das aktuell gültige Sicherheitsdatenblatt.

Stand: Oktober 2017



Otto Bollmann GmbH & Co. KG

Sophienstr. 49-53

41065 Mönchengladbach

Tel. 02161/49398-0 · Fax 02161/49398-25

info@otto-bollmann.de · www.otto-bollmann.de