

## Primus® Aqua Jägerzaunlasur



### Produktbeschreibung

#### Eigenschaften:

Offenporige, wasserverdünnbare und umweltfreundliche, PU-modifizierte Imprägnierlasur mit hoher Eindringtiefe. Wetter- und farbtourenbeständig. Leicht zu verarbeiten, schnell trocknend und holzschützend. Durch die spezielle Hydrophobierung bildet Primus® Aqua Jägerzaunlasur schon ca. 1 Stunde nach Auftrag einen Perl-Effekt aus und ist somit frühregenfest. Frei von bioziden Wirkstoffen.

#### Einsatzgebiete:

Hervorragend geeignet für einfache Lasuranstriche auf saugfähigen, nicht maßhaltigen Holzbauteilen im Außenbereich, z. B. Holzzäune und -tore, Holzgatter, Pergolen, etc.

**Glanzgrad:** seidenmatt

**Farbton:** naturbraun

#### Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01:

PU-modifizierte Alkydharzemulsion, Additive, Konservierungsmittel, Wasser, Pigmente.

#### Bitte beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen las-

sen. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. EUH-208: Enthält ein Gemisch aus 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on/2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

**Dichte:** ca. 1,00 g/cm<sup>3</sup>

#### Klassifizierung nach EU Decopaint Richtlinie:

EU Grenzwert für den VOC Gehalt dieses Produktes (Kat. A/e): 130g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 130g/l VOC und erfüllt damit die Normen für 2010.

**GISCODE:** BSW20

**Produkt-Code Farben und Lacke:** M-KH01

#### Gebindegröße:

1 l / 5 l Kunststoffkanister

### Verarbeitungshinweise

#### Untergrund

muss trocken, sauber und tragfähig sein. Der Feuchtigkeitsgehalt darf gemäß BFS Merkblatt Nr. 18 bei nicht maßhaltigen Bauteilen 18% nicht überschreiten. Siehe auch BFS-Merkblatt Nr. 3, Absatz 3 und 4 sowie VOB Teil C, DIN 18363, Absatz 3.

#### Vorarbeiten:

Das zu lasierende Holz muss sauber, trocken und saugfähig sein. Schleifarbeiten sollten nur in Faserichtung der Holzstruktur mit feinkörnigem Schleifpapier erfolgen. Die Holzoberfläche von allen Schleifrückständen säubern und nur auf staubfreier Oberfläche verarbeiten. Alte Lasuranstriche restlos entfernen.

#### Auftragsverfahren:

Streichen, rollen, tauchen.

#### Anstrichaufbau:

Ein bis zwei Anstriche Primus® Aqua Jägerzaunlasur nass in nass und unverdünnt auftragen. Der zweite Anstrich sollte max. nach 15 min. Einwirkzeit erfolgen.

**Verdünnung:**

Unverdünnt verarbeiten, da auf Verarbeitungsviskosität eingestellt.

**Materialverbrauch:** ca. 100 - 125 ml/m<sup>2</sup>

**Ergiebigkeit:** ca. 8 - 10 m<sup>2</sup>/l

je Anstrich. Genaue Werte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

**Trockenzeit:**

Bei 20°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 1 Std. oberflächentrocken mit Perl-Effekt. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

**Untere Verarbeitungstemperatur:**

+5°C für Material, Untergrund und Umluft.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:**

Nach Gebrauch mit Wasser.

**Lagerung:**

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschließen.

**Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Flüssige Materialreste können nach EU-Abfallschlüssel Nr. 080112 entsorgt werden.

Diese Technische Information wurde nach neuestem Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Technische Information verliert bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie jeweils auf unserer Homepage im Internet. Bitte beachten Sie auch das aktuell gültige Sicherheitsdatenblatt.

Stand: Oktober 2017

**Otto Bollmann GmbH & Co. KG**

Sophienstr. 49-53

41065 Mönchengladbach

Tel. 02161/49398-0 · Fax 02161/49398-25

info@otto-bollmann.de · www.otto-bollmann.de