

## Prüfung von Primus® Mattfinish LE

Kurzfassung des Untersuchungsberichtes vom 02.03.2016

**Auftraggeber :** Otto Bollmann GmbH & Co. KG  
Sophienstraße 49 - 53  
**41065 Mönchengladbach**

**Auftrag :** Wie beständig ist eine  
>> **Primus® Mattfinish LE** <<  
Beschichtung gegenüber Desinfektionsmitteln, die in Kliniken und  
Arztpraxen zur Flächendesinfektion eingesetzt werden ?

**Prüfergebnis :** Bei den überprüften, anzusetzenden 8 Desinfektionsmitteln ergaben  
sich keine Verfärbungen, Blasen- oder Rissbildungen nach der  
1- bzw. 3-stündigen Belastung, weder direkt nach der Entnahme noch  
nach der Trocknung.

Bei dem geprüften gebrauchsfertigen, alkoholhaltigen Produkt, Incidin®  
Liquid Spray, ergab sich nach der 1-stündigen Belastung eine  
Oberflächenerweichung und nach der 3-stündigen zusätzlich eine  
Blasenbildung.

Nach der Trocknung war die Beschichtungsoberfläche wieder fest, die  
Blasen waren noch erkennbar.

Bei dem gebrauchsfertigen, alkoholhaltigen Produkt, Bacillol®, ergaben  
sich keine Oberflächenveränderungen.

Die Prüfung erfolgte nach DIN EN ISO 2812-3 von 2012.

Köln, den 02.März 2016

