



## Primus® Silicata Fixativ LF



### Produktbeschreibung

#### Eigenschaften:

Micromolekulares, wetterbeständiges, geruchsloses, lösemittelfreies, Grundier- und Verdünnungsmittel für den Innen- und Außenbereich auf Silikatbasis mit <5% organischen Stabilisatoren. Sehr gute Tiefenwirkung und Haftung auf mineralischen Untergründen durch Verkieselung. Nicht filmbildend und darum ohne Beeinträchtigung der Wasserdampfdurchlässigkeit. Wirkt egalisierend und untergrundverfestigend.

#### Einsatzgebiete:

Als Grundierung und zum Verfestigen auf verkieselungsfähigen mineralischen Untergründen, z. B. Putze der Mörtelgruppe Plc, PII und PIII, Beton, Kalksandstein, intakten Mineral-Anstrichen, zur Vorbereitung für nachfolgende Beschichtungen mit Primus® Silicata Wand- und Fassadenfarbe. Ferner Verdünnungsmittel für Primus® Silicata Wand- und Fassadenfarbe.

#### Hinweis:

Primus® Silicata Fixativ LF ist nicht zum Isolieren von Nikotin-, Wasser- und ähnlichen Schäden geeignet.

#### Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01:

Polyacrylat-Copolymer-Dispersion, Kaliwasserglas, Additive, Konservierungsmittel, Wasser.

#### Bitte beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung

sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. EUH-208: Enthält ein Gemisch aus 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on/ 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

**Dichte:** ca. 1,04 g/cm<sup>3</sup>

#### Klassifizierung nach EU Decopaint Richtlinie:

EU Grenzwert für den VOC Gehalt dieses Produktes (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l VOC und erfüllt damit die Normen für 2010.

**GISCODE:** BSW40

**Produkt-Code Farben und Lacke:** M-GF01

#### Gebindegröße:

1 l Kunststoffflasche / 5 l Kunststoffkanister

### Verarbeitungshinweise

#### Untergrund

muss trocken, sauber und tragfähig sein. VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten.

#### Vorarbeiten:

Untergrund von Schmutz, losen Farbresten etc. reinigen. Lose Putzstellen entfernen und bearbeiten. Bei Putzstellen wenn notwendig flutieren.

#### Wichtig:

Fliesen, Kunststoffrahmen und Glasflächen sorgfältig abdecken, da sich Verunreinigungen von Primus® Silicata Fixativ LF nicht mehr entfernen lassen.

#### Auftragsverfahren:

Streichen, rollen, airless-spritzen.

#### Verarbeitungshinweise:

Auf normal saugenden Untergründen genügt ein Anstrich. Bei stark saugenden Untergründen zweimal nass in nass grundieren. Primus® Silicata Fixativ LF ist verarbeitungsfertig eingestellt.



**bollmann**  
... Malerbedarf rundum!

## Technische Information Nr. 940 (6/19)

**Materialverbrauch:** ca. 150-250 ml/m<sup>2</sup>

**Ergiebigkeit:** ca. 4-7 m<sup>2</sup>/l

je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Genaue Werte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

**Trockenzeit:**

Bei 20°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 4 Std. überstreichbar.

**Untere Verarbeitungstemperatur:**

+5°C für Material, Untergrund und Umluft.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:**

Nach Gebrauch mit Wasser.

**Lagerung:**

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschließen.

**Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Flüssige Materialreste können nach EU-Abfallschlüssel Nr. 080112 entsorgt werden.

Diese Technische Information wurde nach neuestem Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Technische Information verliert bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie jeweils auf unserer Homepage im Internet. Bitte beachten Sie auch das aktuell gültige Sicherheitsdatenblatt.

Stand: Juni 2019



**Otto Bollmann GmbH & Co. KG**

Sophienstr. 49-53

41065 Mönchengladbach

Tel. 02161/49398-0 · Fax 02161/49398-25

info@otto-bollmann.de · www.otto-bollmann.de