WAGNER

bollmann
. . . Malerbedarf rundum!
www.otto-bollmann.de

SprayGuide – HEA Technologie

Material	Gerät	Düsenart	Düsengröße	Verdünnung	Pistole	Pistolenfilter	Spritzdruck	Schlauchlänge
Primus Picobello LE	SF 23 Plus	HEA ProTip	515	0 %	Vector Grip	Weiß	190 bar	15 m / DN 6
Primus Premium Finish LE	SF 23 Plus	HEA ProTip	517	0 %	Vector Grip	Weiß	110 bar	15 m / DN 6
Primus Silan Supermatt LE	 SF 23 Plus	HEA ProTip	517	10 %	Vector Grip	Weiß	120 bar	15 m / DN 6
Primus HD Wandfarbe LE	SF 23 Plus	HEA ProTip	517	0 %	Vector Grip	Weiß	200 bar	15 m / DN 6
Primus Wandfarbe LF	SF 23 Plus	HEA ProTip	517	10 %	Vector Grip	Weiß	200 bar	15 m / DN 6
Primus Wandfarbe LF airless	SF 23 Plus	HEA ProTip	517	0 %	Vector Grip	Weiß	200 bar	15 m / DN 6
Primus Latex matt LE	SF 23 Plus	HEA ProTip	515	0 %	Vector Grip	Weiß	180 bar	15 m / DN 6
Primus Obol Latex LF matt	SF 23 Plus	HEA ProTip	517	5 % Wasser	Vector Grip	Weiß	180 bar	15 m / DN 6
Primus Latex seidenglänzend LE	SF 23 Plus	HEA ProTip	515	0 %	Vector Grip	Weiß	200 bar	15 m / DN 6

WAGNER

bollmann
. . . Malerbedarf rundum!
www.otto-bollmann.de

SprayGuide – HEA Technologie

Material	Gerät	Düsenart	Düsengröße	Verdünnung	Pistole	Pistolenfilter	Spritzdruck	Schlauchlänge
 Primus Satin Seidenfinish LE	SF 23 Plus	HEA ProTip	515	0 %	Vector Grip	Weiß	90 bar	15 m / DN 6
Primus Isolat matt LE	SF 23 Plus	HEA ProTip	515	0 %	Vector Grip	Weiß	110 bar	15 m / DN 6
Primus Acryl Fassadenfarbe LF	SF 23 Plus	HEA ProTip	515	0 %	Vector Grip	Weiß	110 bar	15 m / DN 6
Primus Stukkalikth Fassadenfarbe LF	SF 23 Plus	HEA ProTip	515	0 %	Vector Grip	Weiß	120 bar	15 m / DN 6



Der WAGNER SprayGuide

Weitere Materialtestberichte finden Sie auf der WAGNER Homepage. In der umfangreichen Materialtestbericht-Datenbank finden Sie immer das geeignete Gerät für Ihre Anwendung. Über 550 Farben, Lacke, Lasuren und weitere Materialien von namhaften Materialherstellern wurden von den WAGNER-Profis auf Sprühverhalten und Oberflächenqualität getestet. Dadurch sind Material und Gerätetechnik optimal aufeinander abgestimmt und perfekte Oberflächen sind garantiert.

Änderungen vorbehalten - D - 11/2023

J. Wagner GmbH, D-88677 Markdorf | Tel. +49 (0) 7544 / 505-1666, Fax +49 7544 / 505-1155 | J. Wagner AG, Industriestrasse 22 - CH-9540 Altstätten/SG | Tel. +41 (0) 71 757 22 11 | www.wagner-group.com